

Väikse Väo ARMIX SLB™ betooni survetugevused:

Valatud 04/05/2007

Katsekehad: kuup 150\*150\*150 mm

<b>KUUBILISED SURVETUGEVUSED (katsekehad koos kiuga)</b>					
Vanus katsetamisel	Kivinemis-tingimused	kuubiline survetugevus; N/mm <sup>2</sup>			Keskmine kuubiline survetugevus; N/mm <sup>2</sup>
3 ööp.	Labor	47,5	50,0	48,5	48,7
7 ööp.	Labor	59,0	58,0	59,5	58,8
28 ööp.	Labor	68,0	67,5	63,5	66,3
94 ööp.	Välitingimused (Märkus: katsekehad valmistatud labori katsekehadega samast koormast)	84,5	85,0	84,5	84,7
94 ööp.	Välitingimused -	83,5	80,5	81,0	81,7
<b>Tulemused Schmidt'i vasaraga</b>					
103 ööp	Mõõtesuund ↓				54,6
103 ööp	Mõõtesuund ↓				57,8
103 ööp	Mõõtesuund ↑				60,9
103 ööp	Mõõtesuund ↑				60,9

Välitingimused - kivinenud konstruktsiooni juures ning katsetatud 06/08/07 e. vahetult enne vahelae koormamist