

BETOTOP 2

PINNAKÕVENDI KESKMISTE KOORMUSTEGA TÖÖSTUSPÖRANDATELE



Paigaldusjuhised

ALUSBETOON

Alusbetoon peaks sisaldama vähemalt 260 kg/m³ tsementi. Vesitsementtegur peaks olema võimalikult madal. Tuleks vältida veeloikude tekkimist pinnale. Betooni õhusisaldus peaks olema väiksem kui 3%.

BETOTOP 2 PAIGALDUS

BETOTOP 2 paigaldatakse alusbetoonile kuivpuiste meetodil. Optimaalse tulemuse saamiseks on soovitatav puistet teostada kahes etapis. Esimese etapis on soovitatav betoonpind enne pinnakõvendi paigaldamist lihvida masinhõõruti "taldrikuga". Seejärel laotada 2/3 kulunormist käisitsi või puiste-käruga. Kui materjal on täielikult niiskusest läbi imbutunud, tuleb betoonpind masinhõõrutiga uuesti üle lihvida. Peale seda paigaldada ülejäänud 1/3 kulunormist ning korrata lihvimist. Sileda ja läikiva pealispinna saamiseks kasutada lõppviimistluseks masinhõõruti labasid.

JÄRELHOOLDUS

BETOTOP 2 on peale pinna viimistlemist soovitatav katta kile või järelhooldusainega, et takistada pinda vee liigkiire väljakuivamise eest. Vastasel juhul võib ilmnedu pinna pragunemist. Soovitatav on kasutada BETOTEX või KOROTEX järelhooldusaineid.

Pakendamine

BETOTOP 2 on pakendatud 25kg tugevdatud pabekottidesse või 1000kg "big bagidesse". Toodet võib säilitada originaalpakendis niiskuse eest kaitstult kuni 12 kuud.

Ohutusabinõud

Toode sisaldab tsementi, mis võib põhjustada nahaärritust. Nahale sattumisel pesta naha pinda jooksva vee all. Soovitatav on kanda kindaid, maski ja kaitseprille.

Müük ja nõustamine

BETOTRADE OÜ

Tapri 13, Tallinn 11415
Tel: +372 656 6767
E-post: info@betotrade.ee
www.betotrade.ee

Tootekirjeldus

BETOTOP 2 on kasutusvalmis pulbriline pinnakõvendi, mis koosneb hoolikalt valitud suure kulumiskindlusega mineraalsetest täitematerjalidest ja portlandtsementidist. Antud toodet kasutatakse betoonpõrandate kulumis- ja löögikindluse tõstmiseks. Paigaldatakse kuivpuistena värsketele betoonile. BETOTOP 2 võib kasutada ka teraskiudbetoonpõrandatel teraskiudude katmiseks.

Materjali omadused

- kuluefektiivne
- suurendab betoonpõrandate kulumiskindlust
- vähendab betoonpõrandate tolmamist
- lihtne paigaldada ja hooldada
- väiksem poorsus ja veeimavus
- mittesüttiv
- mittekorrodeeruv
- vastupidav õlidele

Kasutusala

- keskmise koormusega betoonpõrandad
- lao- ja tootmishooned
- kauplused, kaubanduspinnad
- ühiskondlikud hooned
- parkimismajad, parklad
- külmhooned
- pesulad

Tehnilised andmed

BETOTOP 2 vastab EN 13813 nõuetele

Survetugevus:	≥75 N/mm ² EN 13892-2
Survetugevusklass:	C70
Paindetugevusklass:	F10 EN 13813
Kulumiskindlus (Böhme test):	6,0 cm ³ /50cm ² EN 13892-3
Böhme kulumiskindlusklass:	A6 EN 13813

Kulunorm

BETOTOP 2 soovituslik materjali kulu puistemeetodiga paigaldamisel on 3 – 5 kg/m², olenevalt objekti nõuetest. Värvilistel on soovitatav kulunorm min 4 kg/m².