

TEHNILISTE ANDMETE KAART



Põranda alusvaip 3 mm

Löögimüra isolatsiooni omadustega põranda aluskate. Soovitav kasutada puitpõrandate ja laminaatpaneelide alla.

Materjali kirjeldus: vahustatud madala tihedusega polüetüleen standardse suletud kärje struktuuriga.

Tihedus (kg/m ³)	20–22	Toodangu vastavuse katse
Paksus (mm)	3,0	EN823
Rulli mõõdud (W × L) (m)	1,2 × 25	EN 822
Soojustakistus (m ² K/W)	0,044	EN 12667:2002
Lubatud kasutustemperatuur (°C)	–40 – +80	
Survetugevus	8 kPa	EN826
Vee absorptsioon (mg/cm ²)	0,2...0,5	EN ISO 2896:2001
Roomavustugevus	> 2 kPa	EN1606
Dünaamiline koormustakistus	< 10000	EN13793
Tuleohutusklass	E _{fl}	EN13501-1:2010
Löögimüra summutus (dB)	19	EN 140-8, EN 717-2
Löögimüra rõhutase (dB)	51	EN 140-8, EN 717-2
Pegelduva sammumüra vähendamine (%)	10	IHD-W431

Ohutusteave

Vahustatud madala tihedusega polüetüleenist põranda aluskatet valmistatakse ilma osoonikihti kahandavate ainete olemasoluta. Toode on 100% taaskasutatav ja ei sisalda freooni ega muid halogeenitud süsivesinikke. Selle kasutamine ei ole inimestele ega keskkonnale ohtlik. Tootmisel kasutatakse ohutuid ja sertifitseeritud tooraineid.

Tootja: **PEPI RER SIA**
www.pepirer.lv